

# PC farblos

Polycarbonat

## Produktmerkmale

- Gute Formstabilität
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Hohe Steifigkeit

## Typische Anwendungsbereiche

- Elektroindustrie
- Sicherheitstechnik
- Automobilindustrie

	Testmethode	Maßeinheit	Richtwerte
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>			
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g/cm <sup>3</sup>	1,20
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	%	0,2
Brennverhalten (Dicke 3 mm/ 6 mm)	UL 94		HB / HB
<b>Mechanische Eigenschaften</b>			
Streckspannung	DIN EN ISO 527	MPa	65
Reißdehnung	DIN EN ISO 527	%	80
E-Modul	DIN EN ISO 527	MPa	2300
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ/m <sup>2</sup>	20
Shore Härte	DIN EN ISO 868	scale D	82
<b>Thermische Eigenschaften</b>			
Schmelztemperatur	ISO 11357-3	°C	/
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612-1	W/(m*K)	0,231
Wärmekapazität	DIN 52612	kJ/(kg+K)	1,20
Lineare Ausdehnungskoeffizient	DIN 53752	10 <sup>-6</sup> /K	70
Einsatztemperatur langfristig	Average	°C	-40...115
Einsatztemperatur kurzzeitig (max.)	Average	°C	140
Wärmeformbeständigkeit	DIN EN ISO 75, Verf. A, HDT	°C	135
<b>Elektrische Eigenschaften</b>			
Dielektrizitätszahl	IEC 60250		3
Dielektrischer Verlustfaktor (50 Hz)	IEN 60250		0,001
Durchgangswiderstand	DIN EN 62631-3-1	Ω*cm	10 <sup>15</sup>
Oberflächenwiderstand	DIN EN 62631-3-2	Ω	10 <sup>15</sup>
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	IEC 60112		275
Durchschlagfestigkeit	IEC 60243	kV/mm	30

In diesem Datenausdruck sind Richtwerte angegeben. Diese Werte sind beeinflussbar durch Verarbeitungsbedingungen, Modifikationen, Werkstoffzusätze und Umgebungseinflüsse und befreien den Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Daten sind aufgrund gegenwärtiger Erfahrungen und Kenntnisse zusammengestellt. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.